EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
634-02 2021-07-29

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

MIDA Bikroelast PV S 4 b

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Stogo hidroizoliacija. Stogo hidroizoliacija, kuriai keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Gamykla Technoflex, Ltd.
Priželeznodorožnaja 5, 390042, Riazanė, Rusijos federacija,
tel.: 007 4912 911-292, e-mail: secretary@tflx.tn.ru
www.technonicol.eu

4. Įgaliotasis atstovas:

---

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

System 2+

6a. Darnusis standartas:

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a.s.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): Darnioji techninė specifikacija EN 13707:2004+A2:2009

Esminės charakteristikos	Vienetai	Bandymų metodas	Savybės
Išorinis ugnies poveikis	<>	EN 13501-5	Broof (t1)
Degumas		EN 13501-1	class E
Nepralaidumas vandeniui, metodas A	<>	EN 1928	NPD
Nepralaidumas vandeniui, metodas B	kPa	EN 1928	Pass (at 100)
Tempiamosios savybės: didžiausioji tempimo jėga, išilgine kryptimi	N/50mm	EN 12311-1	600 +150/-100
Tempiamosios savybės: didžiausioji tempimo jėga, skersine kryptimi	N/50mm	EN 12311-1	400 +100/-100
Pailgėjimas, išilgine kryptimi	%	EN 12311-1	40 +20/-20
Pailgėjimas, skersine kryptimi	%	EN 12311-1	40 +20/-20
Atsparumas statinei apkrovai, metodas A	kg	EN 12730	NPD
Atsparumas statinei apkrovai, metodas B	kg	EN 12730	NPD
Atsparumas smūgiui, metodas A	mm	EN 12691	NPD
Atsparumas smūgiui, metodas B	mm	EN 12691	NPD
Atsparumas plyšimui (plėšimas vinimi), išilgine kryptimi	N	EN 12310-1	180 +50/-50
Atsparumas plyšimui (plėšimas vinimi), skersine kryptimi	N	EN 12310-1	180 +50/-50
Siūlių atsparumas atlupimui, maksimali vertė	N/50mm	EN 12316-1	NPD
Siūlių atsparumas atlupimui, vidutinė vertė	N/50mm	EN 12316-1	NPD
Siūlių atsparumas šlyčiai, išilgine kryptimi	N/50mm	EN 12317-1	NPD
Siūlių atsparumas šlyčiai, skersine kryptimi	N/50mm	EN 12317-1	NPD
Atsparumas nutekėjimui padidintos temperatūros sąlygomis po dirbtinio sendinimo	°C	EN 1110 / EN 1296	85 +10/-10
Lankstumas po dirbtinio sendinimo, yra ne didesnis	°C	EN 1109 / EN 1296	-5 +5/-5
Ilgalaikis dirbtinis sendinimas laikant UV spinduliuotės, padidintos temperatūros ir vandens aplinkoje		EN 1297	NPD
Lankstumas žemoje temperatūroje	°C	EN 1109	-10
Atsparumas šaknų įsiskverbimui		EN13948:2007	NPD
Turinys kenksmingų ir pavojingų medžiagų			Nėra

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Olga Kochneva		Direktoriaus pavaduotojas kokybei
vardas, pavardė	parašas	pareigos

vieta Riazanė, Rusija data 29.07.2021