



RITINIŲ STOGO DANGŲ SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO NURODYMAI

Ritinių stogo dangų kokybinių rodiklių užtikrinimas ir jų tinkamumas naudojimui priklauso nuo jų sandėliavimo, bei reikiamų pervežimo sąlygų laikymosi.

Ritinės polimerinės - bituminės ir bituminės stogo dangos turi būti sandėliuojamos laikantis šių nurodymų ir Lietuvoje galiojančių saugos darbe, gamybinės sanitarijos reikalavimų bei priešgaisrinės saugos taisyklių.

Ritinės polimerinės - bituminės ir bituminės stogo dangos ritiniai turi būti laikomi vertikaloje padėtyje viena eile į aukštį sudėti atskirai pagal markes padėkluose arba be jų ne arčiau kaip vieno metro atstumu nuo šildymo prietaisų uždaroje patalpoje arba po pastoge. Leidžiamas trumpalaikis, bet ne ilgesnis kaip dviejų savaičių, saugojimas atviroje aikštelėje.

Sandėliavimo metu ritiniai turi būti apsaugoti nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų, teršalų ir tiesioginių saulės spindulių. Aplinkos temperatūra neturi būti aukštesnė kaip 40°C.

Leidžiamas trumpalaikis produkcijos saugojimas padėkluose dviem eilėmis į aukštį. Tokiu būdu laikomos produkcijos viršutinio padėklo svoris turi būti tolygiai paskirstytas ant visų apatinio padėklo ritinių, naudojant medines ar kitokias perdangos plokštes tarp padėklų.

Ritinės polimerinės - bituminės ir bituminės stogo dangos ritiniai turi būti pervežami uždaroje transporto priemonėje vertikaloje padėtyje sukrauti ant padėklų ar be jų ne daugiau kaip viena eile į aukštį.

Pakrovimas į transporto priemones ir transportavimas turi būti vykdomas pagal Krovinių pervežimo taisykles, galiojančias pervežančio transporto priemonės rūšiai.

Pervežant, ritiniai turi būti apsaugoti nuo mechaninio sugadinimo (vartymo, stumdymo, trunkymo) ir teršalų.